

1080 Kompriband

300 PA

MECHANISCHE WERTE

Acrylgetränktes Schaumstoffband, einseitig selbstklebend
Alterungsbeständigkeit: sehr gut
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen: sehr gut
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C (kurzfristig bis +130°C)
Raumgewicht: ca. 80 kg/m³
Stauchhärte (DIN 53577): ca. 4 – 5 kPa
Zugfestigkeit: ca. 155 kPa
Bruchdehnung: ca. 170 %
Brandverhalten nach DIN 4102, Teil 1: Baustoffklasse B2
Schlagregendichte DIN EN 86: 300 Pa
Wärmeleitfähigkeit: ≤ 0,06 w/m.K
Fugendurchlässigkeit DIN EN 42: 0,1 m³/(h*m*(daPa)n)
Farbe: grau



EIGENSCHAFTEN

Offenzelliger Polyurethanschaum, mit einer modifizierten Acrylatdispersion getränkt, mit Zutaten von flammenhemmenden Füllstoffen und frei von Weichmachern. Das Band ist auf der einen Seite mit einem kräftigen selbstklebenden Acrylband versehen. 1080 KOMPRIBAND ist

ein dampfdiffusionsdurchlässiges Material, das einen zuverlässigen Widerstand gegen Schlagregen und UV-Licht bietet, wodurch sich das Risiko nach Holzfäule und Pilzbefall in anliegenden Materialien wesentlich verringert. Für Naturstein geeignet.

ANWENDUNG

1080 KOMPRIBAND findet mit seinen Eigenschaften breite Anwendung im modernen Bau, wo Ansprüche auf zuverlässige Fugenlösungen heute signifikanter als vor wenigen Jahren sind. 1080 KOMPRIBAND findet Anwendung bei anspruchsvollen Fugenkonstruktionen, d.h. typisch bei Hochbauten, für Fugen mit größeren Toleranzen sowie in

Bauten, bei denen ein größerer Widerstand gegenüber von außen kommenden Einwirkungen verlangt wird. 1080 KOMPRIBAND ist ein Erzeugnis, das ökologisch und ökonomisch die richtige Lösung für die dauerhafte Dichtung von Dehnungs-, Preß- und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Werkstoffen ist

ANWENDUNGSBEREICHE

- Dichtungsmaterial bei der Fenstermontage
- Abdichtung zwischen Betonelementen, Fenster-/Türrahmen und Mauerwerk
- Anschlussfugen zwischen Fensterbank und Mauerwerk
- Dichtung von Trennwandelementen, Kupplungsprofilen
- Schall- und Schwingungsdämpfung im Lüftungs- und Klimabereich

GEFAHRENHINWEISE

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at erhältlich.



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

ABMESSUNGEN

Lieferformat Breite x Dicke (mm)	Geeignet für Fugen von: (mm)	Rollen á Karton (m)	Rolle (m)	Karton (m)
10 x 2	2 - 3	30	12,5	375,0
20 x 2	2 - 3	20	12,5	187,5
10 x 3	3 - 4	30	10	300,0
15 x 3	3 - 4	20	10	200,0
10 x 4	3 - 7	30	8	240,0
15 x 4	3 - 7	20	8	160,0
20 x 4	3 - 7	15	8	120,0
25 x 4	3 - 7	12	8	96,0
70 x 5	3 - 7	4	6,6	26,4
15 x 6	5 - 10	20	5,6	112,0
20 x 6	5 - 10	15	5,6	84,0
30 x 6	5 - 10	10	5,6	56,0
20 x 8	7 - 12	15	4,3	64,5
30 x 8	7 - 12	10	4,3	43,0

20 – 25 % der Originalgröße: Schlagregendicht, Hohe Schalldämmung

auf 35%: der Originalgröße: dichtet ab gegen starken Regen, gute Schalldämmung

auf 50%: der Originalgröße: dichtet ab gegen leichten Regen, staubundurchlässig

auf 70%: der Originalgröße: wasserabweisend, staubdichtend, zugluftdicht

MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es

sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können.



QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at