

830 LEINÖLKITT

WERTE

- Spezifisches Gewicht: ca. 2
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C
- Konsistenz: weichplastisch
- Eigenschaften: erhärtend, volumenbeständig.
- Farbe: Grau
- Lieferform: 10kg Kübel, 1kg Kleingebinde
- Lagerfähigkeit: 12 Monate, kühl und trocken

DIN EN ISO 10563
DIN 52455-4

EIGENSCHAFTEN

RAMSAUER LEINÖLKITTE sind besonders leicht zu verarbeiten und zeichnen sich gegenüber anderen Leinölkitten durch eine unbedingt verlässliche Standfestigkeit aus.

Fenster mit 830 LEINÖLKITT können gleich nach der Verkittung auf die Baustelle transportiert werden, ohne Absacken befürchten zu müssen. Unsere 830 LEINÖLKITTE

werden
fest, aber
nie

steinhart, dadurch sind sie besser geeignet Erschütterungen und Spannungen aufzunehmen, und lassen sich bei notwendiger Reparatur mit dem Messer leicht herausschneiden.



VERARBEITUNG

RAMSAUER LEINÖLKITTE ist für Einfachverglasungen in Holz- und Metallrahmen und deren Kombinationen für die Gruppe 1 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern („Rosenheimer Tabelle“) geeignet. Die Glasfalte müssen vor dem Verkitten bei Holzfenstern mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein. Die max. Holzfeuchte darf 15% nicht überschreiten. Allgemein muss der Untergrund trocken, sauber und trennmittelfrei sein. 830 LEINÖLKITT

vollstätt und blasenfrei einbringen und mit einem polierten Kittmesser sauber glätten. Das Überstreichen der freien Kittfuge sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe muss frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen erfolgen.

Beachten Sie bei der Verarbeitung die gängigen Normen und Richtlinien, wie z.B. DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen); DIN 18361 (Verglasungsarbeiten) sowie DIN 18363 (Malerarbeiten).

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at erhältlich.

MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es

sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können.



QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at